

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama

PROSHIELD DLX225 WILKOTAN, iki bileşenli, poliüretan esaslı ve yüksek parlaklık seviyesine sahip bir verniktir. Formülasyonunda yer alan özel UV filtreleri sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili koruma sağlar; bu özelliğiyle dış koşullarda uzun süreli dayanım sunar. Aşınma ve darbelere karşı yüksek direnç göstermesinin yanı sıra, dizel, benzin, yağ, hafif asitler ve solventler gibi kimyasallara karşı üstün kimyasal dayanıklılığa sahiptir.

Hem iç hem dış mekân uygulamaları için uygundur. Derin ve zengin bir parlaklık sağlayarak yüzey estetiğini artırır. Uygulaması kolaydır; ipeksi ve yüksek seviyede kendinden homojen yayılım [self-levelling] kabiliyeti ile profesyonel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Maksimum koruma ve performans için dört kat uygulanması önerilir.

Önerilen Kullanım Alanları

İki bileşenli [2K] sistemlerde son kat olarak kullanılmak üzere uygundur ve hem iç hem de dış mekan yüzeylerinde uygulanabilir.

Özellikler

Yüksek parlaklık ve renk dayanımı

Kolay uygulama

Yüksek performanslı kendinden homojen yayılım

Mükemmel UV koruması

Uzun ömürlü dayanım

Pürüzsüz ve profesyonel bitiş

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün Kodu
DLX225

Standard Colour
Şeffaf

Parlaklık
Çok parlak [$> 95^\circ$]

Karışım Oranı
3:1 hacimce

Özgül Ağırlık
1.0 $\pm$ 0.05 kg/L

Hacimce Katı Madde
%48 $\pm$ 2

Referans Kuru Film Kalınlığı
25 μ m

Ambalaj Boyutları
0.75 L, 2.5 L

Yüzeyler
Ahşap

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Parlama Noktası
29.8 °C [85.6 °F]

VOC İçeriği [Uçucu Organik Madde]	Değer
--------------------------------------	-------

Yönetmelik 2010/75/EU	468.1 g/L
-----------------------	-----------

VOC değerleri, seçilen renk tonuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Doğru ve güncel bilgi için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu [MSDS]'nin 8. ve 9. bölümüne başvurunuz.

Elleçleme

Dikkatli şekilde elleçleyiniz. Uygulama öncesinde ve sırasında, ambalajlar ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketleri dikkatle incelenmeli ve tüm yerel ve ulusal güvenlik düzenlemelerine uyulmalıdır.

Bu ürünle ilgili ayrıntılı bilgi için her zaman Wilckens Malzeme Güvenlik Bilgi Formu [MSDS] ve Ürün Bilgi Föyü dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulama Yöntemi

Ekipman	İnceltme Maks. Hac. [İnceltmeyi mümkün olan en az düzeyde tutun.]
Havasız sprey	%15
Konvansiyonel sprey	%20
Fırça / Rulo	%20

Tiner : POLYURETHANE TSP160 THINNER

Temizleyici : POLYURETHANE TSP160 THINNER

Nozul basıncı : 15 MPa [150 kp/cm² 2100 psi]

Nozul çapı : 0.38-0.53 mm [0.015-0.021"]

Püskürtme açısı : 40-80°

Uygulama Koşulları

Yüzeyin temiz ve kuru olmasına dikkat edilerek uygulanmalı, yoğuşmayı önlemek için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalı ve bağıl nem maksimum %85'i geçmemelidir.

Kapalı alanlarda, uygulama ve kuruma süresi boyunca yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Karıştırma Talimatları

Her bileşenin içeriği, karıştırmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Baz bileşen ile sertleştirici, belirtilen oranlarda birleştirilmeli ve homojen bir karışım elde edilene kadar iyice karıştırılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kaplanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve her türlü kontaminasyondan arındırılmış olmalıdır. Yüzey hazırlığı işlemleri, ISO 8504 standardına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Çelik Yüzeyler

Tercih edilen yüzey hazırlığı yöntemi, ISO 8501 standardına göre Sa 2½ derecesinde kum püskürtme işlemidir.

St 2 düzeyinde mekanik [elektrikli] aletlerle yüzey temizliği, maruz kalma koşullarına bağlı olarak kabul edilebilir.

Daha Önceden Kaplanmış Yüzeyler

Mevcut boya sistemleri üzerine yapılacak uygulamalarla ilgili bilgi almak için lütfen Wilckens teknik ofisi ile iletişime geçiniz..

KURUMA / KATLAR ARASI BEKLEME

Kuruma Süresi	5 °C [41 °F]	10 °C [50 °F]	23 °C [73 °F]	30 °C [86 °F]	35 °C [95 °F]
Karışım Ömrü	10 Saat	8 Saat	3 Saat	1.5 Saat	45 Dk.
Dokunma Kuruması	8 Saat	6 Saat	3 Saat	1 Saat	45 Dk.
Sert Kuruma	21 Gün	14 Gün	7 Gün	3 Gün	2 Gün

Sunulan veriler yalnızca genel bir rehber niteliğindedir. Gerçek kuruma süreleri ve katlar arası bekleme süreleri; film kalınlığı, havalandırma, nem oranı, alt kat boya sistemi, erken elleçleme ihtiyacı ve mekanik dayanım gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak daha kısa veya daha uzun olabilir.

Tüm parametrelerin ve özel koşulların belirtildiği eksiksiz bir kaplama sistemi, sistem föyü üzerinde tanımlanabilir. Verilen bilgiler, kontrollü veya özel olarak tanımlanmış koşullar altında, 25 mikron kuru film kalınlığı esas alınarak hazırlanmıştır.

Katlar Arası Bekleme Süresi	5 °C [41 °F]	10 °C [50 °F]	23 °C [73 °F]	30 °C [86 °F]	35 °C [95 °F]
Minimum	48 Saat	30 Saat	24 Saat	10 Saat	8 Saat
Maximum	12 Gün	10 Gün	5 Gün	3 Gün	1 Gün

Katlar arası bekleme süresi, sonrasında maruz kalınacak çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Maksimum katlar arası bekleme süresi aşılsa, katlar arası yapışmayı sağlamak amacıyla yüzeyin mekanik olarak pürüzlendirilmesi gerekmektedir.

Kirlenmiş ortamlarda maruz kalmış yüzeyler, sonraki kat uygulamasından önce basınçlı tatlı su [min.240 bars - maks. 420 bars] ile iyice yıkanmalı ve tamamen kuruması beklenmelidir.

DEPOLAMA

Raf Ömrü

Ortam Sıcaklığı: 25°C [77°F]

Raf Ömrü: Ürün, orijinal ve açılmamış ambalajında ve önerilen koşullarda saklandığında, üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca kullanılabilir.

Bu sürenin ardından, ürünün uygunluğu yeniden kontrol edilmelidir.

Yüksek sıcaklıklarda uzun süreli depolama, raf ömrünü kısaltabilir ve ürün kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Depolama Koşulları

Ürün, ilgili ulusal mevzuatlara tam uyumlu şekilde depolanmalıdır. Hava ile temas ve aşırı sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır. Ürünün raf ömrünün korunabilmesi için, kullanım aralarında teneke iyi kapatılmalı ve ürün 5°C [41°F] ile 35°C [95°F] arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Atık Bertarafı

Boya tenekelerini rastgele atmayınız ve artmış boyayı su kanallarına veya çevreye dökmeyiniz. Atıklar için öngörölmüş yetkili toplama ve bertaraf tesisleri kullanılmalıdır.

Artan boyanın sertleşmesine izin verildikten sonra atılması tavsiye edilir.

Kalan ürünlerin bertarafı, ilgili çevre otoriteleriyle görüşülerek ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Lütfen ürün tenekesi üzerindeki uyarı ve güvenlik sembollerine dikkat ediniz.

Uygulama yalnızca iyi havalandırılan alanlarda yapılmalıdır. Boya sisinin solunmasından kaçınılmalı ve cilde temas ettirilmemelidir.

Cilde temas durumunda, boya uygun bir temizleyici ile derhal silinmeli, ardından sabun ve su ile yıkanmalıdır.

Göze temas durumunda, bol su ile iyice durulanmalı ve hemen tıbbi yardım alınmalıdır.

Uygulama sırasında uygun koruyucu eldiven, giysi ve göz/yüz koruyucu ekipman kullanın.

Bu ürünün kullanımına ilişkin sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu önlemler ve ilk yardım bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu [MSDS]'na başvurunuz.

FERAGATNAME

Bu teknik föyde verilen veri, teknik özellikler, talimatlar ve tavsiyeler; yalnızca kontrollü veya özel olarak tanımlanmış koşullar altında elde edilen test sonuçları ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır.

Bu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya kullanım amacına uygunluğu, yalnızca alıcı ve/veya kullanıcı tarafından değerlendirilmelidir.

Tarafımız, önceden bildirimde bulunmaksızın bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi için yerel temsilcinizle iletişime geçin veya www.wilckens-yachtpaint.com adresini ziyaret edin.